

ASLAN RP 35

RearProjection ASLAN RP 35 – самоклеящаяся пленка для задней проекции на прозрачных поверхностях. Этот материал предназначен для использования в мультимедийных устройствах в магазинах, на выставках, офисах, торговых центрах или общественных зданиях. Белая полупрозрачная пленка ASLAN RP 35 наносится с тыльной стороны прозрачной стеклянной поверхности. Картинки, видео ролики и т.п. проецируются на пленку и становятся видимыми с внешней стороны, создавая броскую рекламу, привлекающую внимание.

Область применения

Отличительные характеристики

- Задняя проекция на прозрачные стеклянные поверхности
- Цифровая визуализация изображений, видео и презентаций
- Интерактивные приложения
- Отличная видимость даже при ярком освещении в помещении
- Ровный и отличный повтор без затенения
- Могут быть хорошо воспроизведены особенно яркие цвета
- Изображения видны с любого угла обзора
- Подходит для интерактивных проекторов
- Подходит для всех стандартных проекторов (мобильных проекторов, проекторов на небольшие расстояния, HP проекторов и т.д.)

Инструмент для работы с пленкой



Технические характеристики

Пленка	ПВХ (полимерные смягчители)	
Толщина	~ 90 мкм	
Клей	акриловый под давлением, плотность : ~ 26 г/м ²	
Подложка	Силиконизированная с обеих сторон бумага, плотность ~ 67 г/м ²	
Пространственная стабильность	нанесена на алюминий - после 48ч при температуре 70°C (25 x 25см) : макс. – 0,45%	
Сила склеивания ASTM D-903	немедленно:	~5,2 N/25мм
	наклеена 1 неделю :	~7,4 N/25мм
Температура	мин.температура нанесения	15°C
	температура применения	от -30°C до +80 °C
Стойкость к хим.веществам	устойчива к большинству масел на основе нефти, смазочным веществам и растворителям, мягким кислотам, щелочам и солям	
Срок службы при наружном использовании	Минимум 7 лет при нанесении на вертикальную поверхность в средневропейском климате.	
Горючесть	наклеена на алюминий – пленка самопогашаемая	
Светостойкость	DIN 53 388 Степень :7-8	
Светопропускаемость	DIN 53 147 ~ 46%	
Нанесение	Пленку можно наносить как влажным, так и сухим методом. При нанесении влажным способом клей может стать молочного цвета. Этот эффект исчезнет через пару дней в зависимости от погодных условий. Для влажного метода нанесения рекомендуется использовать жидкость для переноски ASLAN TL10	
Хранение	при температуре 15-25°C и относительной влажности 50-60%, в вертикальном положении или на стойках - минимум 3 года с даты производства.	

ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG, 2013

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Однако рекомендуется проводить собственное тестирование продукта для использования в намеченных целях.

Качество продуктов регулярно проверяется, совершенствуется и улучшается. ASLAN, Schwarz GmbH & Co.KG сохраняет за собой право без предварительного уведомления корректировать, модернизировать и улучшать химическую структуру или физические характеристики продуктов на основе последних знаний.