



A POLI-TAPE GROUP Company

## DIGIT 80 White Matt P

### Общая информация

DIGIT 80 White Matt P – это мономерная ПВХ пленка (белая матовая, 80 μ). Покрыта с одной стороны силиконизированной бумагой (135 г/м<sup>2</sup>) с покрытием и клеящим слоем из прозрачной акриловой дисперсии (перманентный клей).

Подходит для оклеивания различных поверхностей, например коммерческих вывесок, стекла, металла или пластика. Особенно подходит для нанесения на ровные, а также слегка изогнутые поверхности. Отличные результаты печати с высоким разрешением и богатой цветовой гаммой, подходит для печати эко-сольвентными, сольвентными и УФ-чернилами.

Пленка DIGIT 80 White Matt P идеально подходит для краткосрочного использования, изготовления рекламных панелей и в целях презентаций.

### Срок службы на складе

2 года при условии хранения в оригинальной упаковке, температура хранения 20°C - 25°C и относительная влажность помещения 50%.

### Рекомендации по ламинированию

Перед началом ламинирования убедитесь, что печать хорошо высохла. Рекомендуется дать материалу высохнуть по крайней мере в течение 48 часов после нанесения печати.

### Safety Data Sheet

При использовании в нормальных условиях данный продукт не создает и не выделяет какие-либо вредные или опасные вещества или химические соединения. Это не опасный продукт в соответствии с текущими критериями ЕС по безопасности. В этой связи нет необходимости в подготовке паспорта безопасности данного материала (Material Safety Data Sheet). Такой документ служит только стандартам в соответствии положений REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 и выдается по запросу.

Данный материал не опасен в отношении транспортировки, не содержит веществ, которые были бы вредны для окружающей среды. После использования утилизируйте данный продукт в соответствии с местными правилами и стандартами по утилизации.

### Технические характеристики

Пленка:	Мономерная ПВХ пленка, каландрированная, высоко стабилизирована
Толщина:	80 μ (ISO 4593)
Клей:	Прозрачная акриловая дисперсия, перманентный
Сила склеивания:	5,5 N/cm (Finat FTM 1, после 24 ч. на листе из нержавеющей стали)
Пространственная стабильность:	Усадка < 0,4 мм (Finat FTM 14)
Подложка:	Силиконизированная бумага с покрытием с одной стороны (135 г/м <sup>2</sup> )
Предел прочности на разрыв:	
продольн.направление:	> 20 МПа (DIN EN ISO 527)
поперечное направление:	> 20 МПа (DIN EN ISO 527)
удлинение продольн.направление:	> 160 % (DIN EN ISO 527)
удлинение поперечное направление:	> 180 % (DIN EN ISO 527)
Температура нанесения:	> + 10 °C
Температурная стойкость :	- 40 - +80 °C
Срок службы на улице:	3 года (материал без печати, вертикальное расположение, центрально европейские климатические условия)

### Стандартные размеры

1050 мм x 50 м

1370 мм x 50 м

1550 мм x 50 м



т.3063569, ф.3063599, GSM-1570094;  
ул.Татарская 1-221, 220035 Минск, РБ;  
e-mail: [info@rekolte.by](mailto:info@rekolte.by); [www.rekolte.by](http://www.rekolte.by)

12/09/2016

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на показателях, полученных из практики. Из-за большого количества факторов, которые могут влиять во время нанесения и установки, рекомендуется проводить собственные тесты. Данные этой спецификации не являются гарантией..