

FILMOPLAST® SH

Техническая информация

- **Общая информация**
- Самоклеящаяся с одной стороны, белая, обработанная спряденная вискозная ткань
- покрыта с одной стороны устойчивым к старению перманентным эластичным акриловым клеем, не содержащим растворителей
- **Сферы применения**
- подходит для укрепления книжных корешков
- для укрепления и мест сгибов книг и брошюр
- крепление оригиналов к паспорту
- **Обработка / обращение**
- Следует **ВСЕГДА** хранить рулоны с этикеткой с указанием номера партии! Без номера партии или номера продукта никакие жалобы или претензии не принимаются!
- **Преимущества/ особые свойства**
- Не содержит кислот
- Высокая устойчивость к разрывам
- Экологичный материал
- Биологически разлагается
- **Технические характеристики**

Носитель:

Тип материала	Тканый вискозный материал, белого цвета, с одной стороны покрыт синтетической смолой
Толщина, мкм	170±30 (около 6,7 mil)
Вес, г/м ²	140±10
Прочность на разрыв, N/15мм	Продольн.направление: >110; попереч.направление: >80; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин
Удлинение при растяжении, %	Продольн.направление: >7.5; попереч.направление: >15; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин
Сопротивление разрыву, N/мм ²	Продольн.направление: >40; попереч.направление: >30; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин

Клей

Тип клея	полиакрилатная дисперсия
Уровень - pH	≈ 7,0
Сила склеивания, N/25мм	10мин: > 4.5 24ч: >7.5 AFERA 4001

Подложка

Тип	белый пергамин, силиконизированный с одной стороны
Толщина, мкм	54 ± 6; около 2 mil
Вес, г/м ²	65 ± 6
Сила удаления, мН/см	25 ± 10, скорость 300мм/мин

Условия хранения	18-25°C; 40-65% относительной влажности
Срок хранения на складе	2 года
Параметры воздуха помещения при обработке	5-40°C
Диапазон температур конечного использования	от -30°C до + 40°C / нанесено на алюминий

Все тесты проведены в соответствии со стандартом 23/50-2, DIN 50014.

Copyright Neschen AG, 2013
www.neschen.de

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель должен самостоятельно определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с применением и обращением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной стоимости и только в исключительных случаях случайных и косвенных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются гарантией. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.