

FILMOPLAST® T

Техническая информация

- **Общая информация**
- Самоклеящаяся с одной стороны гибкая эластичная ткань - обработанная спряденная вискозная ткань, покрыта с одной стороны синтетической смолой
- покрыта с одной стороны перманентным, устойчивым к старению, pH-нейтральным, эластичным, акриловым клеем без растворителя
- **Сферы применения**
- для переплета книг
- для укрепления переплетов книг
- для ламинирования обложек
- для приклеивания задних стенок в рамках
- также идеальна для декорирования и миниатюрного моделирования
- **Обработка / обращение**
- Следует **ВСЕГДА** хранить рулоны с этикеткой с указанием номера партии! Без номера партии или номера продукта никакие жалобы или претензии не принимаются!
- **Преимущества/ особые свойства**
- не содержит кислот
- очень гибкая ткань
- имеется 8-ми различных цветов
- экологичный материал
- биологически разлагается
- проста и удобна в работе благодаря силиконизированной бумажной подложке.

Технические характеристики

Пленка:

Тип пленки	переплетение нитей в ткани, окрашенный материал, покрыта с одной стороны синтетической смолой
Толщина, мкм	240±20, около 9,4mil
Вес, г/м ²	150±20
Прочность на разрыв, N/15мм	Продольн.направление: >100; попереч.направление: >70; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин
Удлинение при растяжении, %	Продольн.направление: >6,5; попереч.направление: >11,5; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин
Соппротивление разрыву, N/мм ²	Продольн.направление: >32; попереч.направление: >28; DIN EN ISO 527-3, 50мм/мин

Клей:

Тип клея	полиакрилатная дисперсия	
Уровень-pH	около 7,0	
Сила склеивания, N/25мм	10мин : > 4,5	24ч : > 7,5 AFERA-стандарт 4001

Подложка:

Тип	белая силиконизированная бумага
Толщина, мкм	54 ± 6; около 2 mil
Вес, г/м ²	65 ± 6
сила отделения, скорость 300мм/мин, mN/cm	25 ± 10

Условия хранения	18° - 25°C, 40-65% относительной влажности
Срок хранения	2 года
Параметры воздуха помещения при обработке	5-40°C
Термостойкость	наклеен. на алюминий -30°C до +40°C

Все тесты проведены в соответствии со стандартом 23/50-2, DIN 50014.

Copyright Neschen AG, 2013

www.neschen.de

Информация, приведенная в данной спецификации, основана на практических знаниях и опыте. Перед употреблением покупатель должен самостоятельно определить, подходит ли данный материал для его конкретного применения. Покупатель должен взять на себя все риски, связанные с применением и обращением материала. Ответственность продавца только в пределах покупной стоимости и только в исключительных случаях случайных и косвенных повреждений. Данные в этой спецификации приведены в качестве описания и не являются гарантией. Информация в данной спецификации может быть изменена без предварительного уведомления.